




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
283322	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.870	0.018	0.004	0.265	0.010	0.020	0.004	0.005	0.001
283344	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.840	0.013	0.006	0.206	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283322	260806400A	63.347 (KSI)	77.841 (KSI)	20 (%)
283322	260806401A	62.031 (KSI)	77.678 (KSI)	21 (%)
283322	260806483A	62.380 (KSI)	76.653 (KSI)	20 (%)
283344	260806492A	58.971 (KSI)	77.781 (KSI)	23 (%)
283344	260806493A	59.879 (KSI)	78.840 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283322	260806551A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066584	4453
283344	260806551A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.600	0000095522	000040	1001066584	4453

FIN DE DATOS