




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282583	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.870	0.020	0.007	0.200	0.040	0.020	0.006	0.003	0.001	
282681	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.016	0.006	0.215	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282583	260804926A	58.145 (KSI)	77.781 (KSI)	23 (%)
282583	260804927A	61.109 (KSI)	77.889 (KSI)	24 (%)
282583	260806417A	63.515 (KSI)	77.500 (KSI)	23 (%)
282681	260805744A	54.267 (KSI)	74.543 (KSI)	25 (%)
282681	260805745A	54.839 (KSI)	75.403 (KSI)	24 (%)
282681	260806415A	54.267 (KSI)	74.543 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282583	260806549A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001066585	4453
282681	260806548A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001066585	4453
282681	260806549A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001066585	4453

FIN DE DATOS