




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 06.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283061	ASTM A-992-50	0.196	0.850	0.018	0.009	0.228	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
283414	ASTM A-992-50	0.183	0.860	0.010	0.005	0.218	0.010	0.010	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283061	260805829A	57.215 (KSI)	79.266 (KSI)	24 (%)
283061	260805830A	55.310 (KSI)	78.076 (KSI)	23 (%)
283414	260806640A	58.072 (KSI)	75.615 (KSI)	24 (%)
283414	260806641A	59.502 (KSI)	76.417 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283061	260806721A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001067510	4481
283414	260806720A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001067510	4481
283414	260806721A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001067510	4481

FIN DE DATOS