




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 06.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
183549	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.880	0.019	0.005	0.223	0.020	0.020	0.004	0.005	0.001	
183550	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.870	0.019	0.010	0.220	0.040	0.030	0.007	0.002	0.001	
183556	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.910	0.020	0.010	0.206	0.040	0.020	0.005	0.004	0.001	
283411	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.018	0.004	0.212	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
183549	260806637A	57.533 (KSI)	75.623 (KSI)	23 (%)
183549	260806638A	58.045 (KSI)	75.277 (KSI)	24 (%)
183550	260806662A	59.378 (KSI)	77.858 (KSI)	24 (%)
183550	260806663A	60.000 (KSI)	78.209 (KSI)	22 (%)
183556	260806630A	60.011 (KSI)	75.706 (KSI)	21 (%)
183556	260806631A	58.072 (KSI)	73.742 (KSI)	22 (%)
283411	260806647A	58.791 (KSI)	75.288 (KSI)	23 (%)
283411	260806648A	58.015 (KSI)	75.024 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
183549	260806678A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001067713	4453
183550	260806666C	4	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001067713	4453
183556	260806680A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001067713	4453
283411	260806647A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095605	000050	1001067713	4453

FIN DE DATOS