




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.05.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282941	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.870	0.014	0.008	0.221	0.010	0.010	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282941	260805605A	60.725 (KSI)	77.302 (KSI)	21(%)
282941	260805606A	58.926 (KSI)	76.360 (KSI)	22(%)
282941	260805676A	60.725 (KSI)	77.302 (KSI)	21(%)
282941	260806315A	63.792 (KSI)	78.423 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282941	260805970A	9	18.0000	7.5000	12.2000	81.800	0000095643	000010	1001075826	4520

FIN DE DATOS