




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182159	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.012	0.009	0.202	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
183427	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.910	0.015	0.007	0.267	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	
184145	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.840	0.011	0.008	0.230	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
184146	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.850	0.014	0.008	0.198	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
182159	260803790A	60.026 (KSI)	77.948 (KSI)	21(%)
182159	260803791A	60.278 (KSI)	79.223 (KSI)	23(%)
183427	260806373A	64.240 (KSI)	78.546 (KSI)	21(%)
183427	260806374A	63.474 (KSI)	78.928 (KSI)	22(%)
183427	260806439A	64.240 (KSI)	78.546 (KSI)	21(%)
184145	260807795A	61.184 (KSI)	77.599 (KSI)	21(%)
184145	260807796A	60.737 (KSI)	78.601 (KSI)	23(%)
184146	260807790A	61.472 (KSI)	77.431 (KSI)	22(%)
184146	260807791A	61.676 (KSI)	77.247 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182159	260807761A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075647	4453
183427	260807761A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075647	4453
184145	260807798A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075647	4453
184146	260807798A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075647	4453
184146	260807800A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095605	000010	1001075647	4453

FIN DE DATOS