




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
184298	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.014	0.007	0.199	0.020	0.010	0.004	0.003	0.001
282966	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.840	0.015	0.010	0.212	0.010	0.010	0.004	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184298	260808158A	61.567 (KSI)	75.960 (KSI)	25 (%)
184298	260808159A	61.587 (KSI)	75.273 (KSI)	25 (%)
282966	260805709A	55.525 (KSI)	75.769 (KSI)	24 (%)
282966	260805710A	57.095 (KSI)	77.569 (KSI)	26 (%)
282966	260808102A	60.432 (KSI)	78.206 (KSI)	26 (%)
282966	260808156A	60.903 (KSI)	78.883 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
184298	260808158A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000095574	000040	1001078608	4481
282966	260808158A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.800	0000095574	000040	1001078608	4481

FIN DE DATOS