




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178705	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.011	0.005	0.204	0.030	0.020	0.007	0.003	0.001	
184454	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.016	0.006	0.207	0.030	0.030	0.006	0.003	0.001	
281113	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.870	0.017	0.006	0.215	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001	
281135	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.011	0.006	0.200	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO					
L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON. 8"
			61(KSI)	76(KSI)	23(%)
			62(KSI)	76(KSI)	24(%)
178705	260808558A	61.139(KSI)	76.181(KSI)	23(%)	
178705	260808559A	61.139(KSI)	76.181(KSI)	23(%)	
184454	260808426A	53.240(KSI)	73.584(KSI)	26(%)	
184454	260808427A	52.858(KSI)	72.952(KSI)	27(%)	
184454	260808555A	59.804(KSI)	76.066(KSI)	23(%)	
281113	260802130A	57.021(KSI)	77.295(KSI)	21(%)	
281113	260802131A	57.947(KSI)	78.112(KSI)	23(%)	
281113	260802169A	57.021(KSI)	77.295(KSI)	21(%)	
281135	260802200A	53.820(KSI)	75.488(KSI)	25(%)	
281135	260802201A	55.363(KSI)	75.301(KSI)	23(%)	

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178705	260808558A	27	12.0000	4.0000	12.2000	0000097629	000060	1001083031	4678
178705	260808559A	27	12.0000	4.0000	12.2000	0000097629	000060	1001083031	4678
184454	260808558A	27	12.0000	4.0000	12.2000	0000097629	000060	1001083031	4678
281113	260808446A	12	12.0000	8.0000	12.2000	0000097629	000080	1001083031	4678
281135	260802256A	4	12.0000	8.0000	12.2000	0000097629	000080	1001083031	4678

FIN DE DATOS