




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
285042	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.880	0.012	0.005	0.209	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001
PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.							
285042	260810590A	59.527 (KSI)	77.466 (KSI)	24 (%)							
285042	260810591A	58.859 (KSI)	76.720 (KSI)	22 (%)							
PRODUCTO EMBARCADO											
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	
285042	260810591A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094359	
285042	260810593A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094359	
285042	260810594A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094359	
FIN DE DATOS											