




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185790	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.023	0.004	0.196	0.020	0.030	0.006	0.005	0.001	
185797	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.840	0.018	0.007	0.238	0.040	0.030	0.009	0.003	0.001	
185859	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.830	0.019	0.006	0.204	0.040	0.020	0.006	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
185790	260811547A	60.238(KSI)	78.171(KSI)	23(%)
185790	260811549A	60.953(KSI)	79.013(KSI)	21(%)
185797	260811446A	59.604(KSI)	79.168(KSI)	24(%)
185797	260811447A	60.317(KSI)	79.529(KSI)	22(%)
185859	260811626A	60.345(KSI)	77.769(KSI)	22(%)
185859	260811627A	59.581(KSI)	77.156(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185790	260811547A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001100251
185797	260811547A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001100251
185859	260811631A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001100251
185859	260811632A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001100251
185859	260811634A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	4678	0000097629	000070	1001100251

FIN DE DATOS