




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185915	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.021	0.005	0.188	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
185916	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.870	0.020	0.004	0.180	0.030	0.020	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
185915	260811795A	58.708 (KSI)	76.062 (KSI)	24 (%)
185915	260811796A	58.976 (KSI)	76.815 (KSI)	23 (%)
185916	260811907A	59.082 (KSI)	77.702 (KSI)	22 (%)
185916	260811908A	58.849 (KSI)	77.174 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185915	260811943A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	4678	0000097629	000080	1001101771
185916	260811943A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	4678	0000097629	000080	1001101771
185916	260811944A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	4678	0000097629	000080	1001101771
185916	260811945A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	4678	0000097629	000080	1001101771

FIN DE DATOS												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--