




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186081	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.015	0.005	0.213	0.030	0.020	0.006	0.003	0.001	
186083	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.023	0.007	0.204	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	
186137	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.024	0.006	0.187	0.040	0.030	0.007	0.005	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
186081	260812090A	59.094(KSI)	77.721(KSI)	22(%)
186081	260812091A	58.238(KSI)	77.434(KSI)	24(%)
186081	260812156A	59.094(KSI)	77.721(KSI)	22(%)
186083	260812119A	60.561(KSI)	78.247(KSI)	24(%)
186083	260812120A	60.945(KSI)	78.808(KSI)	22(%)
186137	260812169A	59.977(KSI)	76.188(KSI)	23(%)
186137	260812170A	58.741(KSI)	75.829(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186081	260812156A	24	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	OC4944	0000100373	000060	1001105663
186083	260812156A	24	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	OC4944	0000100373	000060	1001105663
186137	260812171A	24	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	OC4944	0000100373	000060	1001105663
186137	260812172A	24	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	OC4944	0000100373	000060	1001105663

FIN DE DATOS