




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285892	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.017	0.006	0.190	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
285892	260812425A	60.919 (KSI)	77.672 (KSI)	21 (%)
285892	260812426A	61.661 (KSI)	77.325 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285892	260812427A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	OC4944	0000100373	000020	1001106875
285892	260812428A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	OC4944	0000100373	000020	1001106875
285892	260812429A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	OC4944	0000100373	000020	1001106875

FIN DE DATOS