




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
285055	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.860	0.013	0.004	0.224	0.010	0.020	0.004	0.004	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
285055	260810492A	56.727 (KSI)	75.196 (KSI)	21 (%)
285055	260810493A	56.369 (KSI)	74.789 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285055	260810612A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001113372
285055	260810613A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001113372

FIN DE DATOS											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--