




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
--	------------------------------------	--------------------	---

DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	---

PRODUCTO Vigas

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186987	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.830	0.019	0.007	0.200	0.050	0.020	0.006	0.002	0.004	
285046	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.012	0.005	0.220	0.030	0.020	0.006	0.001	0.002	
285047	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.016	0.005	0.198	0.030	0.020	0.006	0.002	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
186987	260814013A	59.984 (KSI)	75.253 (KSI)	21 (%)
186987	260814014A	58.785 (KSI)	75.068 (KSI)	24 (%)
285046	260810429A	61.378 (KSI)	75.788 (KSI)	23 (%)
285046	260810430A	62.664 (KSI)	77.249 (KSI)	22 (%)
285046	260810513A	61.378 (KSI)	75.788 (KSI)	23 (%)
285047	260810518C	57.212 (KSI)	75.989 (KSI)	24 (%)
285047	260810519A	57.038 (KSI)	75.325 (KSI)	23 (%)
285047	260812656A	63.046 (KSI)	78.202 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186987	260814014A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001118935
186987	260814015A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	OC4840	0000100036	000020	1001118935
285046	260810522A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001118935
285047	260810522A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001118935

FIN DE DATOS