




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184842	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.870	0.017	0.004	0.240	0.030	0.020	0.007	0.002	0.001	
284646	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.860	0.014	0.005	0.215	0.020	0.010	0.006	0.002	0.001	
286867	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.013	0.007	0.190	0.020	0.020	0.004	0.002	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184842	260809189A	60.115 (KSI)	77.117 (KSI)	21(%)
184842	260809192A	63.764 (KSI)	78.663 (KSI)	22(%)
184842	260809397A	60.115 (KSI)	77.117 (KSI)	21(%)
284646	260809545A	60.027 (KSI)	77.857 (KSI)	20(%)
284646	260809546A	63.592 (KSI)	79.344 (KSI)	21(%)
284646	260809565A	60.027 (KSI)	77.857 (KSI)	20(%)
286867	260814349A	57.655 (KSI)	77.085 (KSI)	21(%)
286867	260814350A	56.300 (KSI)	76.339 (KSI)	22(%)
286867	260814495A	57.655 (KSI)	77.085 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184842	260809194A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	4946	0000100389	000020	1001122866
284646	260809600C	9	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	OC4944	0000100373	000060	1001122866
286867	260814349A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	OC4944	0000100373	000040	1001122866

FIN DE DATOS