




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
187338	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.850	0.020	0.010	0.224	0.030	0.030	0.006	0.002	0.004
188044	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.870	0.017	0.007	0.208	0.030	0.020	0.005	0.002	0.006

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
187338	260814822A	63.830 (KSI)	77.706 (KSI)	21(%)
187338	260814823A	61.487 (KSI)	77.067 (KSI)	22(%)
188044	260815542A	57.475 (KSI)	77.981 (KSI)	20(%)
188044	260815543A	60.411 (KSI)	79.697 (KSI)	21(%)
188044	260815654A	60.411 (KSI)	79.697 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187338	260814879A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	OC5288	0000101726	000040	1001139390
187338	260814880A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	OC5288	0000101726	000040	1001139390
188044	260815682A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	OC5288	0000101726	000030	1001139390

FIN DE DATOS