




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.11.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
287117	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.830	0.021	0.008	0.220	0.020	0.020	0.003	0.003	0.007	
287867	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.860	0.020	0.007	0.221	0.030	0.030	0.006	0.004	0.006	
287870	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.880	0.019	0.005	0.195	0.030	0.030	0.006	0.003	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
287117	260814676A	60.029 (KSI)	77.739 (KSI)	21(%)
287117	260814677A	61.139 (KSI)	78.349 (KSI)	22(%)
287117	260816204A	60.029 (KSI)	77.739 (KSI)	21(%)
287867	260815571A	60.920 (KSI)	76.981 (KSI)	22(%)
287867	260816221A	61.178 (KSI)	76.745 (KSI)	21(%)
287867	260816222A	60.920 (KSI)	76.981 (KSI)	22(%)
287870	260815519A	66.281 (KSI)	79.109 (KSI)	21(%)
287870	260815520A	65.183 (KSI)	78.491 (KSI)	24(%)
287870	260816180A	66.281 (KSI)	79.109 (KSI)	21(%)
287870	260816223A	66.281 (KSI)	79.109 (KSI)	21(%)
287870	260816224A	65.183 (KSI)	78.491 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
287117	260816207A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	OC5288	0000101726	000020	1001139311
287867	260816223A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	OC5288	0000101726	000020	1001139311
287870	260816223A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	OC5288	0000101726	000020	1001139311
287870	260816226A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	OC5288	0000101726	000020	1001139311

FIN DE DATOS