




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
188107	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.018	0.005	0.202	0.030	0.030	0.006	0.005	0.006	
188325	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.017	0.007	0.225	0.030	0.030	0.005	0.004	0.006	
188326	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.850	0.019	0.005	0.223	0.050	0.040	0.008	0.002	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188107	260815420A	54.471(KSI)	75.965(KSI)	22(%)
188107	260815421A	57.607(KSI)	77.682(KSI)	23(%)
188107	260815574A	61.676(KSI)	77.646(KSI)	21(%)
188107	260816083A	58.169(KSI)	79.060(KSI)	23(%)
188325	260815796A	57.779(KSI)	76.962(KSI)	21(%)
188325	260815797A	60.751(KSI)	78.726(KSI)	22(%)
188325	260815856A	55.704(KSI)	78.313(KSI)	21(%)
188325	260815898A	57.779(KSI)	76.962(KSI)	21(%)
188326	260815852A	55.322(KSI)	76.021(KSI)	22(%)
188326	260815856A	58.470(KSI)	77.774(KSI)	23(%)
188326	260816045A	56.220(KSI)	75.747(KSI)	21(%)
188326	260816046A	58.493(KSI)	76.305(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188107	260815577A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147695
188107	260815578A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147695
188325	260815900A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001147695
188326	260815896A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001147695

FIN DE DATOS