




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.11.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	------------------------------------	--------------------	---

<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
--

<b>PRODUCTO</b> Vigas
--------------------------

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186146	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.013	0.009	0.210	0.030	0.020	0.007	0.002	0.001	
188045	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.890	0.021	0.010	0.205	0.040	0.020	0.006	0.002	0.007	
188107	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.018	0.005	0.202	0.030	0.030	0.006	0.005	0.006	
287855	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.013	0.006	0.231	0.020	0.020	0.005	0.003	0.006	
483439	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.015	0.006	0.221	0.020	0.020	0.005	0.002	0.006	
483442	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.950	0.013	0.007	0.300	0.010	0.020	0.005	0.005	0.012	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
186146	260812182A	59.262(KSI)	78.567(KSI)	23(%)
186146	260812183A	57.385(KSI)	78.456(KSI)	24(%)
186146	260815531A	63.809(KSI)	78.534(KSI)	21(%)
188045	260815534C	63.637(KSI)	78.643(KSI)	23(%)
188045	260815535A	62.623(KSI)	78.140(KSI)	24(%)
188045	260815625A	63.637(KSI)	78.643(KSI)	23(%)
188107	260815420A	54.471(KSI)	75.965(KSI)	22(%)
188107	260815421A	57.607(KSI)	77.682(KSI)	23(%)
188107	260815574A	61.676(KSI)	77.646(KSI)	21(%)
188107	260816083A	58.169(KSI)	79.060(KSI)	23(%)
287855	260815430A	58.675(KSI)	77.048(KSI)	23(%)
287855	260815434A	59.282(KSI)	77.096(KSI)	22(%)
287855	260815571A	60.422(KSI)	76.208(KSI)	20(%)
287855	260815572A	59.747(KSI)	75.643(KSI)	21(%)
483439	260816039A	56.473(KSI)	75.370(KSI)	23(%)
483439	260816040A	56.447(KSI)	74.670(KSI)	21(%)
483439	260816057A	60.348(KSI)	75.835(KSI)	22(%)
483439	260816210A	60.348(KSI)	75.835(KSI)	22(%)
483442	260815635A	59.313(KSI)	77.497(KSI)	25(%)
483442	260815636A	59.977(KSI)	77.842(KSI)	23(%)
483442	260815791A	59.313(KSI)	77.497(KSI)	25(%)
483442	260816059A	59.977(KSI)	77.842(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186146	260815537A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148074
188045	260815537A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148074

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550188



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.11.2008	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188107	260815574A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148074
287855	260815574A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148074
483439	260816059A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001148074
483442	260816059A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001148074
483442	260816060A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001148074

FIN DE DATOS