




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.12.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
187286	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.870	0.019	0.006	0.231	0.030	0.030	0.006	0.002	0.006	
285956	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.014	0.007	0.195	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
287115	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.012	0.006	0.229	0.030	0.020	0.005	0.001	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
187286	260816273A	52.828(KSI)	73.041(KSI)	22(%)
187286	260816274A	53.769(KSI)	73.760(KSI)	23(%)
285956	260812686A	58.793(KSI)	77.019(KSI)	20(%)
285956	260812687A	61.760(KSI)	78.499(KSI)	21(%)
285956	260816263A	58.793(KSI)	77.019(KSI)	20(%)
287115	260814706A	61.373(KSI)	77.334(KSI)	23(%)
287115	260814707A	60.575(KSI)	76.832(KSI)	25(%)
287115	260816236A	61.373(KSI)	77.334(KSI)	23(%)
287115	260816237A	60.575(KSI)	76.832(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187286	260816279A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5443	0000102220	000020	1001149229
187286	260816280A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5443	0000102220	000020	1001149229
285956	260816387C	5	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5443	0000102220	000020	1001149229
287115	260816242A	24	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	5443	0000102220	000020	1001149229

FIN DE DATOS