




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 06.12.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
288656	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.830	0.018	0.007	0.193	0.020	0.020	0.009	0.040	0.002	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
288656	260816832A	62.888 (KSI)	76.635 (KSI)	21 (%)
288656	260816833A	63.044 (KSI)	78.082 (KSI)	20 (%)
288656	260817150A	58.289 (KSI)	76.696 (KSI)	23 (%)
288656	260817151A	58.181 (KSI)	76.574 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
288656	260817153A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	5443	0000102220	000050	1001150058

FIN DE DATOS