




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.01.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188698	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.830	0.016	0.009	0.188	0.020	0.030	0.006	0.035	0.002	0.005	0.003
188706	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.017	0.006	0.211	0.020	0.020	0.006	0.028	0.002	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188698	260816555A	63.104 (KSI)	78.736 (KSI)	22 (%)
188698	260816556A	62.193 (KSI)	77.742 (KSI)	23 (%)
188698	260818389A	54.208 (KSI)	75.628 (KSI)	24 (%)
188706	260816461A	55.775 (KSI)	76.636 (KSI)	23 (%)
188706	260816462A	56.552 (KSI)	77.706 (KSI)	25 (%)
188706	260816526A	55.775 (KSI)	76.636 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188698	260816558A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162675
188706	260816558A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162675
188706	260816559A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162675
188706	260816560A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162675

FIN DE DATOS