




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.01.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188698	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.830	0.016	0.009	0.188	0.020	0.030	0.006	0.035	0.002	0.005	0.003
288477	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.870	0.018	0.009	0.199	0.020	0.020	0.007	0.038	0.004	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188698	260816555A	63.104(KSI)	78.736(KSI)	22(%)
188698	260816556A	62.193(KSI)	77.742(KSI)	23(%)
188698	260818389A	54.208(KSI)	75.628(KSI)	24(%)
288477	260816551A	60.232(KSI)	76.448(KSI)	22(%)
288477	260816552A	62.657(KSI)	77.160(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188698	260816556A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162517
188698	260816557A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162517
288477	260816554A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5641	0000102942	000040	1001162517

FIN DE DATOS