




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188950	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.920	0.021	0.004	0.226	0.020	0.020	0.007	0.040	0.003	0.007	0.004
283861	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.011	0.009	0.224	0.020	0.020	0.007	0.035	0.004	0.005	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188950	260816984A	61.522 (KSI)	78.948 (KSI)	21 (%)
188950	260816985A	61.599 (KSI)	78.899 (KSI)	22 (%)
188950	260817271A	57.174 (KSI)	76.171 (KSI)	25 (%)
283861	260808057A	60.480 (KSI)	76.806 (KSI)	24 (%)
283861	260808058A	59.814 (KSI)	76.983 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188950	260817275A	7	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5897	0000103723	000110	1001171641
283861	260817250A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5897	0000103723	000110	1001171641
283861	260817251A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5897	0000103723	000110	1001171641
283861	260817252A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5897	0000103723	000110	1001171641

FIN DE DATOS