




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191626	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.014	0.006	0.218	0.020	0.020	0.007	0.034	0.002	0.006	0.003
291750	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.880	0.014	0.006	0.206	0.010	0.040	0.012	0.034	0.004	0.010	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191626	260900394A	58.771(KSI)	78.511(KSI)	22(%)
191626	260900395A	60.526(KSI)	79.386(KSI)	23(%)
291750	260900390A	60.085(KSI)	79.669(KSI)	23(%)
291750	260900391A	60.398(KSI)	79.780(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191626	260900394A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	5641	0000102942	000090	1001181263
191626	260900395A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	5641	0000102942	000090	1001181263
291750	260900393A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	5641	0000102942	000090	1001181263
291750	260900394A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	5641	0000102942	000090	1001181263

FIN DE DATOS