




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.04.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192032	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.017	0.007	0.228	0.020	0.020	0.008	0.029	0.004	0.005	0.004
192034	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.018	0.005	0.231	0.010	0.020	0.008	0.028	0.005	0.009	0.005
292156	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.019	0.006	0.223	0.030	0.020	0.009	0.041	0.004	0.008	0.004
292157	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.022	0.004	0.226	0.010	0.030	0.009	0.037	0.005	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
192032	260901048A	59.973 (KSI)	78.895 (KSI)	24(%)
192032	260901049A	59.211 (KSI)	78.466 (KSI)	22(%)
192032	260901072A	59.973 (KSI)	78.895 (KSI)	24(%)
192034	260901063A	56.712 (KSI)	77.389 (KSI)	24(%)
192034	260901064A	57.676 (KSI)	78.358 (KSI)	23(%)
292156	260901074A	59.223 (KSI)	78.478 (KSI)	25(%)
292156	260901075A	58.190 (KSI)	77.685 (KSI)	23(%)
292157	260901075A	58.560 (KSI)	77.484 (KSI)	23(%)
292157	260901076A	60.241 (KSI)	78.536 (KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192032	260901071A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001187917
192034	260901070A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001187917
192034	260901071A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001187917
292156	260901090A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001187917
292157	260901090A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001187917

FIN DE DATOS