




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
183492	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.860	0.015	0.005	0.210	0.030	0.020	0.004	0.034	0.002	0.001	0.003
288271	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.019	0.007	0.212	0.050	0.040	0.015	0.031	0.004	0.005	0.003
288423	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.012	0.008	0.208	0.030	0.020	0.007	0.041	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
183492	260807340A	63.147 (KSI)	77.595 (KSI)	22 (%)
183492	260807341A	61.728 (KSI)	78.296 (KSI)	21 (%)
183492	260807699A	58.570 (KSI)	76.873 (KSI)	24 (%)
183492	260808105A	58.439 (KSI)	76.925 (KSI)	24 (%)
288271	260816467A	57.640 (KSI)	77.971 (KSI)	24 (%)
288271	260816468A	58.369 (KSI)	78.338 (KSI)	22 (%)
288271	260816477A	57.640 (KSI)	77.971 (KSI)	24 (%)
288271	260817515A	58.384 (KSI)	76.794 (KSI)	21 (%)
288423	260817510A	60.569 (KSI)	78.322 (KSI)	23 (%)
288423	260817511A	61.043 (KSI)	78.484 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
183492	260817514A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190018
288271	260817515A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190018
288423	260817511A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190018

FIN DE DATOS