




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294943	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.865	0.013	0.005	0.254	0.024	0.010	0.019	0.005	0.041	0.002	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
294943	260904388A	63.643 (KSI)	78.745 (KSI)	22 (%)
294943	260904389A	62.240 (KSI)	78.534 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
294943	260904388A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6558	0000105774	000020	1001225521
294943	260904389A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6558	0000105774	000020	1001225521
294943	260904390A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6558	0000105774	000020	1001225521

FIN DE DATOS