




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
181778	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.018	0.005	0.205	0.010	0.020	0.005		0.003	0.001	
184634	ASTM A-36/A-572-50	0.219	0.810	0.012	0.005	0.221	0.030	0.030	0.007		0.002	0.001	
192560	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.018	0.005	0.204	0.020	0.030	0.008	0.038	0.004	0.008	0.004
192561	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.013	0.005	0.237	0.020	0.030	0.008	0.027	0.004	0.007	0.005
192564	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.860	0.014	0.008	0.223	0.020	0.020	0.007	0.050	0.004	0.009	0.004
268567	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.860	0.010	0.004	0.228	0.020	0.020	0.007		0.002	0.001	
281684	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.850	0.016	0.006	0.217	0.020	0.020	0.005		0.003	0.001	


PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
181778	260803121A	63.936 (KSI)	78.731 (KSI)	23 (%)			
181778	260803122A	62.798 (KSI)	78.102 (KSI)	22 (%)			
184634	260808988A	60.053 (KSI)	74.198 (KSI)	24 (%)			
184634	260808989A	57.488 (KSI)	72.474 (KSI)	23 (%)			
184634	260809091C	60.316 (KSI)	74.523 (KSI)	25 (%)			
184634	260809092A	57.738 (KSI)	73.283 (KSI)	23 (%)			
192560	260901344A	59.796 (KSI)	77.563 (KSI)	25 (%)			
192560	260901345A	58.805 (KSI)	77.139 (KSI)	23 (%)			
192560	260901374A	65.086 (KSI)	79.033 (KSI)	21 (%)			
192560	260901379A	65.086 (KSI)	79.033 (KSI)	21 (%)			
192561	260901385A	64.369 (KSI)	76.858 (KSI)	22 (%)			
192561	260901386A	64.143 (KSI)	75.892 (KSI)	21 (%)			
192564	260901419A	68.448 (KSI)	79.080 (KSI)	22 (%)			
192564	260901420A	69.909 (KSI)	79.992 (KSI)	21 (%)			
			64 (KSI)	78 (KSI)	21 (%)		
			63 (KSI)	78 (KSI)	22 (%)		
268567	260809091C	64.730 (KSI)	79.115 (KSI)	24 (%)			
281684	260803149A	57.810 (KSI)	77.443 (KSI)	23 (%)			
281684	260803150A	61.085 (KSI)	79.304 (KSI)	22 (%)			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
181778	260803122A	28	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	6182	0000104573	000070	1001192789
184634	260809091C	13	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	6182	0000104573	000070	1001192789
192560	260901437A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6027	0000104184	000010	1001192789
192561	260901437A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6027	0000104184	000010	1001192789

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.05.2009	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192564	260901422A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6027	0000104184	000010	1001192789
268567	260809091C	13	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	6182	0000104573	000070	1001192789
281684	260809091C	13	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	6182	0000104573	000070	1001192789

FIN DE DATOS