




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188200	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.016	0.006	0.217	0.030	0.030	0.005	0.031	0.002	0.005	0.004
188201	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.023	0.004	0.212	0.030	0.030	0.006	0.037	0.003	0.005	0.004
188202	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.022	0.004	0.221	0.050	0.040	0.010	0.030	0.002	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188200	260815567A	59.371(KSI)	77.182(KSI)	20(%)
188200	260816124A	61.815(KSI)	78.340(KSI)	22(%)
188200	260816125A	62.616(KSI)	78.347(KSI)	21(%)
188200	260816137A	61.815(KSI)	78.340(KSI)	27(%)
188200	260818268A	59.371(KSI)	77.182(KSI)	20(%)
188201	260815609B	55.822(KSI)	76.755(KSI)	21(%)
188201	260815610A	55.848(KSI)	76.505(KSI)	22(%)
188201	260816116A	55.822(KSI)	76.755(KSI)	21(%)
188202	260815616A	56.243(KSI)	76.717(KSI)	23(%)
188202	260815619A	57.155(KSI)	77.740(KSI)	25(%)
188202	260816145A	56.243(KSI)	76.717(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188200	260818272A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6404	0000105258	000070	1001197718
188201	260818275A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6404	0000105258	000070	1001197718
188201	260818277A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6404	0000105258	000070	1001197718
188202	260818277A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6404	0000105258	000070	1001197718
188202	260818279A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	6404	0000105258	000070	1001197718

FIN DE DATOS