




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192797	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.016	0.008	0.215	0.030	0.050	0.010	0.041	0.005	0.009	0.004
192798	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.870	0.014	0.007	0.207	0.050	0.060	0.009	0.028	0.005	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192797	260901862A	65.080 (KSI)	79.317 (KSI)	20 (%)
192797	260901863A	64.207 (KSI)	78.705 (KSI)	22 (%)
192798	260901869A	65.213 (KSI)	78.772 (KSI)	21 (%)
192798	260901870A	65.074 (KSI)	78.089 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192797	260901868A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6182	0000104573	000030	1001199069
192797	260901869A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6182	0000104573	000030	1001199069
192798	260901869A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6182	0000104573	000030	1001199069
192798	260901870A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6182	0000104573	000030	1001199069

FIN DE DATOS
