




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192799	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.015	0.006	0.228	0.030	0.050	0.008	0.029	0.004	0.007	0.004
293132	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.859	0.017	0.004	0.234	0.030	0.032	0.009	0.035	0.005	0.009	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192799	260901871A	65.395 (KSI)	75.012 (KSI)	23 (%)
192799	260901872A	64.939 (KSI)	75.870 (KSI)	22 (%)
293132	260902102A	60.134 (KSI)	78.118 (KSI)	21 (%)
293132	260902103A	59.099 (KSI)	77.673 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192799	260901932A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6182	0000104573	000030	1001201240
293132	260902105A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6404	0000105258	000060	1001201240

FIN DE DATOS