




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294586	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.843	0.016	0.006	0.239	0.022	0.017	0.024	0.006	0.032	0.004	0.006	0.003
294588	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.895	0.012	0.008	0.223	0.044	0.025	0.025	0.007	0.034	0.003	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
294586	260903876A	60.165 (KSI)	79.323 (KSI)	23 (%)
294586	260903877A	60.893 (KSI)	79.756 (KSI)	22 (%)
294588	260903864A	58.176 (KSI)	78.008 (KSI)	24 (%)
294588	260903865A	59.280 (KSI)	78.823 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
294586	260903876A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6698	0000106274	000100	1001220773
294586	260903877A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6698	0000106274	000100	1001220773
294588	260903875A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6698	0000106274	000100	1001220773
294588	260903876A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6698	0000106274	000100	1001220773

FIN DE DATOS