




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194938	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.853	0.015	0.008	0.207	0.038	0.025	0.025	0.010	0.033	0.004	0.007	0.003
490663	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.868	0.011	0.006	0.215	0.031	0.028	0.025	0.008	0.037	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194938	260904241A	55.043 (KSI)	75.177 (KSI)	23 (%)
194938	260904242A	55.898 (KSI)	76.185 (KSI)	25 (%)
490663	260904252A	56.801 (KSI)	78.479 (KSI)	26 (%)
490663	260904253A	56.683 (KSI)	77.973 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194938	260904251A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001223953
194938	260904252A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001223953
490663	260904252A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001223953
490663	260904264A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001223953

FIN DE DATOS
