




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194849	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.835	0.015	0.005	0.233	0.034	0.018	0.021	0.006	0.039	0.004	0.007	0.003
194850	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.865	0.016	0.005	0.202	0.041	0.025	0.022	0.007	0.027	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194849	260904115A	62.204 (KSI)	79.310 (KSI)	21 (%)
194849	260904116A	63.669 (KSI)	79.787 (KSI)	20 (%)
194850	260904101A	64.265 (KSI)	79.156 (KSI)	21 (%)
194850	260904102A	64.289 (KSI)	79.369 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194849	260904122A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001224996
194849	260904123A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001224996
194850	260904107A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001224996
194850	260904108A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001224996
194850	260904123A	66	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001224996

FIN DE DATOS