




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.08.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
195161	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.861	0.010	0.006	0.221	0.028	0.021	0.025	0.008	0.035	0.003	0.008	0.004
195164	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.853	0.011	0.007	0.231	0.022	0.022	0.022	0.008	0.030	0.004	0.008	0.005
295107	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.837	0.018	0.005	0.244	0.027	0.021	0.020	0.005	0.035	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
195161	260904485A	61.901(KSI)	78.938(KSI)	26(%)
195161	260904486A	63.861(KSI)	79.316(KSI)	24(%)
195164	260904494A	63.577(KSI)	79.760(KSI)	24(%)
195164	260904495A	60.851(KSI)	77.658(KSI)	25(%)
295107	260904492A	62.785(KSI)	78.839(KSI)	25(%)
295107	260904493A	63.968(KSI)	79.368(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
195161	260904490A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6698	0000106274	000050	1001226420
195161	260904492A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6698	0000106274	000050	1001226420
195164	260904494A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6698	0000106274	000050	1001226420
295107	260904492A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6698	0000106274	000050	1001226420
295107	260904494A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6698	0000106274	000050	1001226420

FIN DE DATOS