




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194747	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.886	0.021	0.009	0.201	0.032	0.017	0.023	0.006	0.036	0.004	0.006	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
194747	260903933A	58.398 (KSI)	76.179 (KSI)	24(%)										
194747	260903934A	58.931 (KSI)	76.768 (KSI)	24(%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
194747	260903934A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228980				
194747	260903935A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228980				
194747	260903941A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228980				
FIN DE DATOS														