




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
186788	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.010	0.005	0.254	0.020	0.020		0.009		0.005	0.004	
288623	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.830	0.015	0.010	0.219	0.020	0.020	0.020	0.008	0.032	0.002	0.007	0.004
483515	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.024	0.004	0.222	0.030	0.040		0.005		0.002	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
186788	260814003A	59.556 (KSI)	75.680 (KSI)	21(%)
186788	260814004A	59.807 (KSI)	75.284 (KSI)	22(%)
186788	260815939A	55.080 (KSI)	76.822 (KSI)	21(%)
186788	260815940A	56.511 (KSI)	78.260 (KSI)	24(%)
288623	260816806A	60.753 (KSI)	78.799 (KSI)	22(%)
288623	260816807A	61.554 (KSI)	79.099 (KSI)	20(%)
288623	260817179A	57.613 (KSI)	77.453 (KSI)	21(%)
483515	260815868A	52.125 (KSI)	74.930 (KSI)	23(%)
483515	260815869A	53.424 (KSI)	76.694 (KSI)	22(%)
483515	260816088A	52.125 (KSI)	74.930 (KSI)	23(%)
483515	260817676A	64.099 (KSI)	79.384 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186788	260816091A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7025	0000107469	000040	1001234792
186788	260816092A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7025	0000107469	000040	1001234792
288623	260817181A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	7025	0000107469	000050	1001234792
483515	260816091A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7025	0000107469	000040	1001234792

FIN DE DATOS