




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
288620	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.011	0.008	0.217	0.030	0.040	0.030	0.014	0.024	0.002	0.007	0.004
288622	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.014	0.010	0.227	0.030	0.030	0.020	0.009	0.024	0.003	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
288620	260816817A	63.338 (KSI)	77.865 (KSI)	22(%)
288620	260816818B	61.963 (KSI)	77.011 (KSI)	21(%)
288620	260817134A	57.727 (KSI)	78.091 (KSI)	22(%)
288622	260816850A	61.266 (KSI)	77.020 (KSI)	20(%)
288622	260816851C	61.870 (KSI)	77.711 (KSI)	22(%)
288622	260817146A	57.231 (KSI)	76.181 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
288620	260817146A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	7025	0000107469	000050	1001235736
288622	260817146A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	7025	0000107469	000050	1001235736
288622	260817147A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	7025	0000107469	000050	1001235736

FIN DE DATOS