




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
188320	ASTM A-36/A-572-50	0.218	0.870	0.015	0.005	0.234	0.030	0.030	0.006	0.003	0.005	
188321	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.890	0.024	0.008	0.215	0.020	0.030	0.004	0.004	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188320	260815819A	57.560 (KSI)	77.366 (KSI)	22(%)
188320	260815820A	56.864 (KSI)	76.910 (KSI)	24(%)
188320	260815910A	56.864 (KSI)	76.910 (KSI)	24(%)
188321	260815750A	59.635 (KSI)	79.872 (KSI)	22(%)
188321	260815751A	60.365 (KSI)	79.474 (KSI)	23(%)
188321	260815914A	59.635 (KSI)	79.872 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188320	260815964A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7025	0000107469	000040	1001238196
188321	260815964A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7025	0000107469	000040	1001238196

FIN DE DATOS