




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.10.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
196778	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.873	0.015	0.008	0.180	0.030	0.021	0.022	0.001	0.031	0.004	0.005	0.004
196780	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.914	0.017	0.009	0.215	0.020	0.020	0.017	0.004	0.033	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
196778	260906944A	60.944 (KSI)	79.228 (KSI)	23(%)
196778	260906945A	60.644 (KSI)	79.751 (KSI)	21(%)
196780	260906955A	61.901 (KSI)	79.420 (KSI)	22(%)
196780	260906957A	60.825 (KSI)	78.259 (KSI)	23(%)
196780	260906958A	61.901 (KSI)	79.420 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
196778	260906953A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001247999
196778	260906954A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001247999
196778	260906955A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001247999
196780	260906955A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001247999

FIN DE DATOS