




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
297173	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.887	0.011	0.005	0.189	0.051	0.027	0.028	0.011	0.031	0.004	0.008	0.003
297174	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.852	0.020	0.005	0.216	0.038	0.027	0.024	0.010	0.035	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
297173	260907557A	67.118 (KSI)	79.467 (KSI)	20 (%)
297173	260907558A	64.001 (KSI)	77.794 (KSI)	22 (%)
297173	260907684A	57.880 (KSI)	76.934 (KSI)	22 (%)
297173	260907685A	59.654 (KSI)	77.220 (KSI)	23 (%)
297174	260907564A	66.833 (KSI)	79.989 (KSI)	21 (%)
297174	260907565A	63.678 (KSI)	78.918 (KSI)	22 (%)
297174	260907694A	61.336 (KSI)	79.923 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
297173	260907692A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000080	1001253104
297173	260907693A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000080	1001253104
297174	260907694A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000080	1001253104

FIN DE DATOS