




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197269	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.848	0.010	0.007	0.197	0.040	0.018	0.030	0.011	0.036	0.003	0.008	0.004
197270	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.867	0.018	0.008	0.227	0.014	0.019	0.021	0.009	0.035	0.004	0.006	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197269	260907770A	52.489 (KSI)	70.346 (KSI)	24 (%)
197269	260907771A	55.506 (KSI)	72.103 (KSI)	23 (%)
197270	260907782A	56.790 (KSI)	76.196 (KSI)	24 (%)
197270	260907783A	55.623 (KSI)	75.705 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197269	260907780A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001253995
197269	260907781A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001253995
197270	260907783A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001253995

FIN DE DATOS
