




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197267	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.853	0.020	0.009	0.193	0.021	0.017	0.022	0.009	0.039	0.005	0.007	0.004
297179	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.875	0.017	0.005	0.210	0.030	0.031	0.021	0.010	0.030	0.003	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197267	260907716A	56.408 (KSI)	74.495 (KSI)	22 (%)
197267	260907717A	55.698 (KSI)	73.503 (KSI)	23 (%)
297179	260907637A	65.890 (KSI)	79.761 (KSI)	24 (%)
297179	260907638A	67.415 (KSI)	79.992 (KSI)	22 (%)
297179	260907711A	55.911 (KSI)	75.120 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197267	260907722A	6	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	7172	0000108045	000030	1001253534
197267	260907723A	6	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	7172	0000108045	000030	1001253534
297179	260907713A	8	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7172	0000108045	000020	1001253534
297179	260907714A	8	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7172	0000108045	000020	1001253534

FIN DE DATOS