




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197271	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.855	0.016	0.006	0.205	0.031	0.017	0.025	0.010	0.038	0.004	0.006	0.005
197273	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.858	0.021	0.009	0.212	0.029	0.024	0.025	0.010	0.032	0.005	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197271	260907794A	58.383 (KSI)	77.037 (KSI)	23 (%)
197271	260907795A	57.376 (KSI)	76.549 (KSI)	25 (%)
197273	260907807A	57.931 (KSI)	76.766 (KSI)	24 (%)
197273	260907808A	57.432 (KSI)	76.384 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197271	260907802A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001254603
197271	260907805A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001254603
197271	260907806C	2	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001254603
197273	260907813A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001254603

FIN DE DATOS