




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197659	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.876	0.016	0.008	0.225	0.023	0.022	0.021	0.009	0.034	0.004	0.009	0.003
297452	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.858	0.018	0.005	0.212	0.045	0.031	0.036	0.009	0.030	0.003	0.008	0.003
297653	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.857	0.015	0.005	0.197	0.053	0.034	0.033	0.011	0.031	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
197659	260908317A	64.106(KSI)	79.064(KSI)	21(%)
197659	260908318A	62.818(KSI)	78.166(KSI)	20(%)
297452	260908172A	61.458(KSI)	72.396(KSI)	24(%)
297452	260908173A	63.462(KSI)	74.853(KSI)	23(%)
297653	260908310A	59.284(KSI)	78.300(KSI)	22(%)
297653	260908313A	65.705(KSI)	79.286(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197659	260908354B	5	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7172	0000108045	000010	1001258119
297452	260908174A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001258119
297653	260908336A	10	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000080	1001258119
297653	260908337A	10	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000080	1001258119

FIN DE DATOS