




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197654	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.880	0.015	0.010	0.237	0.035	0.024	0.026	0.006	0.041	0.002	0.007	0.003
197668	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.843	0.020	0.009	0.196	0.036	0.034	0.025	0.010	0.040	0.005	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197654	260908366A	64.500 (KSI)	79.676 (KSI)	20 (%)
197654	260908369A	64.612 (KSI)	79.047 (KSI)	22 (%)
197654	260908407A	64.500 (KSI)	79.676 (KSI)	20 (%)
197668	260908409A	56.682 (KSI)	76.812 (KSI)	23 (%)
197668	260908410A	56.679 (KSI)	76.977 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197654	260908408A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001258965
197668	260908409A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001258965
197668	260908410A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001258965

FIN DE DATOS