




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.12.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
298239	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.849	0.014	0.010	0.226	0.030	0.030	0.025	0.010	0.036	0.004	0.008	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
298239	260909095A	68.378 (KSI)	78.689 (KSI)	23 (%)										
298239	260909096A	69.189 (KSI)	79.540 (KSI)	25 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
298239	260909098A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6819	0000106821	000040	1001263811				
298239	260909099A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6819	0000106821	000040	1001263811				
298239	260909100A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	6819	0000106821	000040	1001263811				
FIN DE DATOS														