




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197372	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.867	0.015	0.006	0.220	0.025	0.021	0.024	0.005	0.034	0.002	0.008	0.003
297349	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.847	0.013	0.005	0.212	0.026	0.014	0.020	0.004	0.038	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197372	260908021A	63.448 (KSI)	79.857 (KSI)	21(%)
197372	260908022A	63.796 (KSI)	79.879 (KSI)	20(%)
297349	260908100A	65.182 (KSI)	79.782 (KSI)	21(%)
297349	260908101A	65.150 (KSI)	79.911 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197372	260908032A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7522	0000109505	000010	1001273595
297349	260908105A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7522	0000109505	000010	1001273595
297349	260908106A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7522	0000109505	000010	1001273595

FIN DE DATOS
